

FICHE TECHNIQUE

Remplace la fiche du : 29/09/08

EMULSION PROOFCOAT



Réf Technique : Fiche Technique AXTER

Code : 1588001
1589001

PRESENTATION	Emulsion de bitume surstabilisée de couleur brun foncé.	
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">• Imprégnation de supports destinés à recevoir des membranes bitumineuses.• Imperméabilisation de structures en béton, acier et bois.• Consommation moyenne : 200 à 300 g/m².	
CONDITIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Bidon de 5 kg (1588001)• Bidon de 25 kg (1589001)	
STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none">• A l'abri du gel.• Durée maximale de stockage (fermé dans son emballage d'origine) : 2 ans	
PRECAUTIONS D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas appliquer en-dessous de + 5°C ou par temps de pluie.• Ne jamais chauffer le produit liquide.• Diluer à l'eau à l'exclusion de tout autre solvant.	
CARACTERISTIQUES	Extrait sec Viscosité à 25°C (NFT 30014) Densité à 25°C	49 à 56% 15 à 55 s 1 (± 0,05)
OBSERVATIONS	<ul style="list-style-type: none">• Bien remuer le produit avant emploi.• Temps de séchage de l'ordre de 3 à 6 heures (variable suivant les conditions atmosphériques).• Nettoyage des outils :<ul style="list-style-type: none">- produit frais : à l'eau.- produit sec : solvants pétroliers, white-spirit.	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph COSTE
F-59552 COURCHELETTES
Tél : 03 27 93 78 78
Fax : 03 27 93 78 60
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr